

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ ПЛИТ SAGAMA В ПОМЕЩЕНИИ

sagama


Покрытия Sagama разработаны для устройства полов в фитнес-центрах, тренажёрных залах, универсальных спортивных залах, а также других помещениях и площадках с высокой силовой и ударной нагрузкой. Температура основания, окружающей среды и клеевого связующего при укладке от +5°C до +30°C, при относительной влажности воздуха не выше 75%.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

1. Поверхность, на которую будет укладываться покрытие, должна прочной, ровной, сухой и очищенной от загрязнений. Идеальный вариант: бетонная стяжка или наливные полы.
2. Очищенное основание грунтуют и шпаклюют.
3. Плотные, водонепроницаемые поверхности должны быть прошпаклеваны слоем не менее 2 мм.
4. В процессе подготовки основания следует руководствоваться рекомендациями фирмы – изготовителя шпаклевки и строго соблюдать предписанные величины остаточной влажности.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ


- 1 Для лучшего сцепления покрытия с основанием мы рекомендуем обработать его одним из праймеров: Sagama Праймер по бетону Sport (Грунт категории В); Sagama Праймер 110 1; Sagama Праймер Юнион. Средний расход и время высыхания зависят от выбранного праймера и указываются в его технических характеристиках.



- 2 Перед укладкой первого ряда нанесите полиуретановое связующее на основание плиты по периметру и крестообразно по диагонали. Разровняйте его шпателем и плотно прижмите плиту. На стыки плит наносить связующее не нужно!
Средний расход связующего: 500-800гр./м²

Внимание! Плитка Sagama Tile&Roll и плиты Sagama SportPlit Premium укладываются финишным слоем (модулем из рулонного покрытия) наверх! Жалобы принимаются только в том случае, если они поданы до монтажа покрытия.

- 3 При необходимости подрезайте стыки плит строительным ножом, чтобы получить ровную линию.



- 4 Сразу после укладки ограничьте покрытие от контакта с тяжелыми и/или острыми предметами – мебелью, стульями, столами, автомобилями, мотоциклами.

- 5 Не допускайте образования пустот и попадания излишков клея на лицевую поверхность. В случае необходимости до высыхания клея поверхность можно очистить сухой х/б тканью. После высыхания – только механически.

- 6 При укладке плитки рекомендуется выдерживать интервал между плитками 2-4мм для компенсации изменения линейных размеров плитки при высоких температурах.

- 7 Второй ряд укладывается аналогично первому, но со смещением в половину плиты – в шахматном порядке. Это позволит сделать стыки менее заметными.



- 8 При температуре выше 10°C покрытие готово к эксплуатации через 24 часа. При температуре 5-10°C – через 48 часов.

*Замечания по качеству покрытий принимаются только до их монтажа и раскройки